



GEM INCLUSION

REFERENCE PRODUIT : **71794 - 71795**

DESCRIPTION PRODUIT : **PIERRES ROULEES LAPIS LAZULI - TAILLE L - A L'UNITÉ**

FORME : PIERRE ROULEE

DURETE : 5 - 5.5

DENSITE : CORRESPOND AU LAPIS LAZULI

TRANSPARENCE : OPAQUE

SPECTROMETRIE RAMAN :

OBSERVATION : INCLUSIONS
CARACTERISTIQUES

CONCLUSION : **LAPIS LAZULI NATUREL**

GemInclusion, cabinet d'expertises - 07.74.00.55.89 - www.geminclusion.com





GEM INCLUSION

REFERENCE PRODUIT : **71794 - 71796**

DESCRIPTION PRODUIT : **PIERRES ROULEES JASPE ROUGE- TAILLE L - A L'UNITÉ**

FORME : PIERRE ROULEE

DURETE : 6.5 - 7

DENSITE : CORRESPOND AU JASPE

TRANSPARENCE : OPAQUE

SPECTROMETRIE RAMAN :

OBSERVATION :

CONCLUSION : **JASPE NATUREL**

GemInclusion, cabinet d'expertises - 07.74.00.55.89 - www.geminclusion.com





GEM INCLUSION

REFERENCE PRODUIT : **71794 - 71797**

DESCRIPTION PRODUIT : **PIERRES ROULEES CITRINE - TAILLE L - A L'UNITÉ**

FORME : PIERRE ROULEE

DURETE : 7

DENSITE : CORRESPOND AU QUARTZ

TRANSPARENCE : TRANSLUCIDE

SPECTROMETRIE RAMAN : CORRESPOND AU QUARTZ

OBSERVATION : AUCUN ELEMENT NE PERMETTANT DE CONCLURE A UNE AMETHYSTE CHAUFFEE

CONCLUSION : **CITRINE NATURELLE**

GemInclusion, cabinet d'expertises - 07.74.00.55.89 - www.geminclusion.com





GEM INCLUSION

REFERENCE PRODUIT : **71794 - 71798**

DESCRIPTION PRODUIT : **PIERRES ROULEES AIGUE-MARINE - TAILLE L - A L'UNITÉ**

FORME : PIERRE ROULEE

DURETE : 7.5

DENSITE : CORRESPOND AUX BERYLS

TRANSPARENCE : TRANSLUCIDE

SPECTROMETRIE RAMAN : CORRESPOND
AUX BERYLS

OBSERVATION :

CONCLUSION : **AIGUE MARINE NATURELLE**

GemInclusion, cabinet d'expertises - 07.74.00.55.89 - www.geminclusion.com

